

Speciální armovací síťovina

Pro vyztužení trhlin, zesílení potěrů a samo-nivelačních hmot při aplikaci tenkého a středního lože pomocí skelných vláken zvláště vhodná pro aplikaci na dřevěných podkladech. SCHÖNOX PZG je extrémně odolné proti porušení své základní struktury a má mnohostranné použití. Schönox PZG je odolná alkáliím díky zesílení a povrchové úpravě základní vnitřní struktury skelných vláken uvnitř. Je vhodná pro vnější i vnitřní použití.

Vlastnosti

- vysoká pevnost v tahu
- odbourává napětí v konstrukci
- přemostění trhlin
- odolnost proti alkáliím
- ekologicky nezávadná
- vysoká odolnost teplotám
- nízký teplotní koeficient
- vysoká přídržnou ke hmotám SCHÖNOX pro obkladovou techniku
- vysoká přídržnou ke hmotám SCHÖNOX pro podlahovou techniku
- pro vnitřní i vnější prostředí
- pro podlahové vytápění

Oblasti použití

- Zesílení vhodných samo-nivelačních hmot SCHÖNOX na dřevěných podkladech jako jsou OSB a SB desky.
- Zesílení tenkovrstvých potěrů na nestejných podkladech, na starých podkladech pro odbourávání napětí v konstrukci.
- Vyztužení stěn ke zmírnění napětí pro následné omítky a vrstvy malty.
- Vyztužení stabilních podkladů pro následnou pokládku tenkovrstvých přírodních kamenů pro zamezení vzniku následných trhlin.

Požadavky na podklad

- beton (3 měsíce starý)
- sádrový podklad
- magnezitové asfaltové potěry, IC 10 a IC 15 dle EN 13 813
- stará dlažba
- dřevěný podklad
- dřevotříská (V 100) dle DIN – 8 771 (trvale připevněna k podkladu)
- konstrukční desky

Balení



- 25 m x 1,0 m role

Skladování

- Skladujte SCHÖNOX PZG na suchém, chladném místě horizontálně.
- Prázdné obaly prosím zlikvidujte dle nařízení platné v příslušné zemi, která tato nařízení vydala.
- SCHÖNOX PZG je považováno jako konstrukční a stavební odpad.

Technické údaje

- typ vlákna: E sklo
- plošná hmotnost: 530 g/m²
- povrchová úprava: styrene butadiene latex obsah 20-25 %
- odolnost v tahu: >5000 (N/50 mm)
- odolnost ve stříhu: >9000 (N/50 mm)
- barva: červená



AkzoNobel

Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Platí známá pravidla stavebního umění a techniky. Přebíráme plnou záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení pro zpracování se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož nemáme žádný vliv na stavební podmínky a na provádění. Vydáním tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.



System managementu SCHÖNOX byl certifikován dle ISO 9001 a 14001 německým certifikačním orgánem DQS.

SCHÖNOX s.r.o.

Škrobárenská 482

617 00 Brno

Tel.: +420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131

E-mail: info@schonox.cz

www.schonox.cz