

Speciální akrylátová disperze bez obsahu rozpouštědel

Speciální jednosložková penetrace na hutné, hladké a nenasákové podklady. Ideální je jako přednářer a příprava podkladu před prováděním obkladačských prací a podlahářských prací.

Vlastnosti

- do vnitřního i vnějšího prostředí (ve vnějším prostředí a mokřích provozech pod flexibilní hydroizolační hmotu SCHÖNOX 1K-DS nebo SCHÖNOX 2K-DS)
- po zaschnutí vytváří film z umělé pryskyřice jako kontaktní můstek
- na stěnu i podlahu
- pro přímé použití
- lehce se nanáší válečkem
- s nízkou spotřebou
- pro přímé použití na podlahové vytápění
- krátká doba vyvětrání
- bez zápachu
- používá se pod podlahové vyrovnávací stěrky SCHÖNOX na hladkých a hutných podkladech
- neobsahuje rozpouštědla dle TRGS 610

Oblasti použití

SCHÖNOX SHP lze použít jako přílnavostní nátěr na:

- hladké, hutné podklady jako např. teraco, keramické dlažby, glazované zvonivky, obklady z přírodního a umělého kamene, špatně popískovaný litý asfaltový potěr
- hladké a hutné betonové podklady
- očištěné a zbrúšené podklady z PVC v bytech

Požadavky na podklad

- Vyschlý podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost, únosnost a stabilitu.
- Je třeba jej zbavit prachu, nečistoty, olejových a mastných skvrn, disperzních nátěrů a laků.
- Dělicí a slinuté vrstvy je třeba očistit vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, tryskáním a následným vysátím.

- Zbytky starého lepidla je třeba co nejvíce odstranit.
- Původní obklady nebo voděodolné nátěry se důkladně očistí vhodnými čistícími prostředky, odmastí, popřípadě se zdrsň.
- Původní dřevěná podlaha musí být pevně přišroubována a důkladně očištěna. Větší díry a výtlučky musí být zaplněny, např. hmotou SCHÖNOX PL.

Poměr míšení

- Penetrace SCHÖNOX SHP se nanáší neředěná.

Doporučení pro zpracování

- SCHÖNOX SHP se před použitím promíchá.
- Penetrace se nanáší celoplošně ve slabé vrstvě štětkou nebo válečkem. Zabraňte vytváření kaluží.
- Cca za 1-3 hod. se mohou pokládat keramické obklady a obklady z přírodního kamene.
- Izolační hmota SCHÖNOX 1K-DS nebo SCHÖNOX 2K-DS se nanáší po 3 hod.
- Nářadí se musí ihned po použití omýt vodou.

Balení

- 5 kg kbelík

Skladování

- SCHÖNOX SHP skladujte v suchu a chladu, ale ne v mrazu.
- Trvanlivost – 1 rok (neotevřené balení).
- Načatá balení je nutno ihned uzavřít.

Likvidace odpadu

- Balení je třeba vyprázdnit a uložit na příslušnou skládku.





Třída nebezpečnosti

- Materiál nepodléhá povinnosti označení.

Technické údaje

- základ: speciální akrylátová disperze
- spotřeba materiálu: cca 100-130 g/m²
- barva: modrá
- doba zasychání: cca 30-60 min. v závislosti na okolní teplotě a následném zatížení
- teplota při zpracování: ne pod +5°C
- hustota: 1,3 kg/l
- teplotní odolnost u podlahového vytápění: do +50°C

Uvedené doby zasychání a dalšího zpracování ovlivňují okolní podmínky, jako je teplota, vlhkost vzduchu, sluneční záření, povětrnostní podmínky atd.



Poznámka

- Všechny uvedené hodnoty jsou údaje přibližné a závisí na kolísání klimatu v daném prostředí.
- Při používání přídatných produktů dbejte pokynů na Technických listech, nebo si vyžádejte další informace.
- SCHÖNOX SHP se nesmí aplikovat do trvale mokřých provozů (např. bazény).
- Pokud se SCHÖNOX SHP aplikuje ve vnějším prostředí, je třeba penetraci ochránit do nanesení první vrstvy izolace SCHÖNOX 1K-DS nebo SCHÖNOX 2K-DS např. před deštěm. První vrstva izolace SCHÖNOX 1K-DS nebo SCHÖNOX 2K-DS může následovat po cca 3 hod.
- Vysoké teploty urychlují a nízké teploty zpomalují proces tuhnutí.

Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Platí známá pravidla stavebního umění a techniky. Přebíráme plnou záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení pro zpracování se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož nemáme žádný vliv na stavební podmínky a na provádění. Vydáním tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.



The SCHÖNOX management system is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SCHÖNOX s.r.o.

Škrobárenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 545 535 456-8

Fax: +420 545 535 211

E-mail: info@schonox.cz

www.schonox.cz